

Emkarate® RL 68HB

Saldēšanas kompresoru smērviela



Apraksts

Emkarate® **RL 68HB** ir ISO VG 68 sintētisks poliolestera (POE) smērviela, kas īpaši izstrādāta izmantošanai saldēšanas un gaisa kondicionēšanas kompresoros, kuros izmanto oglekļa dioksīdu, ogļūdeņradi un sintētiskos aukstumaģentus. Šis produkts nodrošina efektīvu tērauda un alumīnija virsmu nodilumizturības aizsardzību, lai pagarinātu sistēmas kalpošanas laiku un uzlabotu efektivitāti, un ir piemērots gan sākotnējam, gan darba uzpildījumam. Zemas temperatūras īpašību kombinācija, nepārspējama ķīmiskā un termiskā stabilitāte ļauj Emkarate® **RL 68HB** izmantot plašā darba temperatūru diapazonā.

Tipiskas īpašības*

Analīze	Metode	Tipiska vērtība
Viskozitāte pie 40°C, cSt.	ASTM D445	66.0
Viskozitāte @ 100°C, cSt.	ASTM D445	9.8
Viskozitātes indekss	ASTM D2270	116
Bļivums pie 20 °C, g/ml	ASTM D4052	0.9816
Uzliesmošanas temperatūra, °C	ASTM D92	266
Degšanas temperatūra, °C	ASTM D92	276
Cietēšanas temperatūra, °C	ASTM D5950	-43
Kopējais skābju skaits, mgKOH/g	ASTM D974	0.03
Krāsa	ASTM D1500	0.2
Ūdens, ppm	ASTM D6304	<50

*Šīs vērtības nav paredzētas specifiskācu sagatavošanai.

CPI Fluid Engineering
www.CPIFluidEngineering.com

**Ziemeļamerika un
Dienvīdamerika** The
Lubrizol Corporation 2300
James Savage Road
Midland, MI 48642, ASV

Tālrunis: 1 (989) 496-3780 E-
pasts: sales@cpifluideng.com

Eiropa, Tuvie Austrumi un Āfrika
Lubrizol Limited
H224, Wilton Center
Wilton
Redcar
TS10 4RF, APVIENOTĀ KARALISTE

Tālrunis: +44 1642 565266
E-pasts:
euafricamesales@cpifluideng.com

Āzijas un Klusā okeāna reģions
Lubrizol Southeast Asia (Pte) Ltd
44 Tanjung Penjuru
Singapūra 609032

Tālrunis: +65 6663 8684 E-
pasts: asiasales@cpifluideng.com

